

La mejor elección para impresión comercial y anuncios, con mejor blancura y suavidad con resultados de impresión en colores más brillantes.

L* a* b* Valores objetivo	L*	a*	b*
ISO 13655 (D50/2°)	83	0.1	0.3

Valores objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	AiAPrint Plus CS				
Gramaje	ISO 536	g/m ²	40	42	45	48.8	52
Blancura	ISO 2470-1 (C/2°)	%	63	63	63	63	63
Opacidad	ISO 2471	%	90	90	90	90	91
Mano	ISO 534	cm ³ /g	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Lisura	PPS, ISO 8971-2	µm	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

