

CEPI code 50

Liner ligero de varios gramajes con excelente maquinabilidad y regularidad.

## Características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	AiANature TL	
<b>Gramaje nominal</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	85	90
<b>Humedad nominal</b>	ISO 287	%	8	8
<b>Resistencia al estallido</b>	EN ISO 2758	kPa	135	150
<b>SCT, DT</b>	ISO 9895	kN/m	1.35	1.40

## Características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	AiANature TL	
<b>Gramaje nominal</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	85	90
Variación			+ - 2	+ - 2
<b>Humedad nominal</b>	ISO 287	%	8	8
Variación			+ - 1	+ - 1
<b>Resistencia al estallido</b>	EN ISO 2758	kPa	130	145
<b>SCT, DT</b>	ISO 9895	kN/m	1.30	1.30

