

La mejor elección para impresión comercial y anuncios, con mejor blancura y suavidad con resultados de impresión en colores más brillantes.

| L* a* b* Valores objetivo | L* | a* | b* |
|---------------------------|----|----|----|
| ISO 13655 (D50/2°) | 83 | -1 | 3 |

Valores objetivo

| TEST | NORMA | UNIDAD | AiAPrint Plus CS | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | 40 | 42 | 45 | 48.8 | 52 |
| Blancura | ISO 2470-1 (C/2°) | % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Opacidad | ISO 2471 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| Mano | ISO 534 | cm ³ /g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Lisura | PPS, ISO 8971-2 | µm | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |

